

Driftsvejledning for fuger.

Fuger skal besigtiges med jævne mellemrum for at sikre en fortsat opfyldelse af funktionskrav.

Fuger bør besigtiges mindst en gang årligt – særligt udsatte fuger oftere.

Besigtigelsen dokumenteres med en tilstandsrapport, der indeholder stamoplysninger om fugen og en vurdering af dens aktuelle tilstand.

Skema for tilstandsrapport er vedlagt.

Stamoplysninger for fugerne findes på vedlagte datablade.

Rengøring.

Rengøring foretages med en blød klud under hensyntagen til bl.a.: fugetype, miljø og omgivelser.

Som rengøringsmiddel foreslås rent vand, evt. med lidt brun sæbe. Andre rengøringsmidler kan anvendes under hensyntagen til fugemassernes modstandsdygtighed overfor disse. Omhyggelig efterskyning med rent vand anbefales.

Reparation, stedvis.

Stedvis reparation kan foretages ved udskæring af de dårlige fugestrækninger og omhyggelig afrensning af kontaktflader, så de er tørre, rene og fri for olie og løse partikler. Der efterfuges med samme fugemasse, som oprindeligt anvendt.

Udskiftning.

Udskiftning foretages efter samme retningslinier som en reparation.

Andre produkter og materialer.

Såfremt der ønskes anvendt andre produkter end de oprindeligt anvendte, må de pågældende leverandører konsulteres om evt. særlige foranstaltninger for at sikre korrekt udførelse. Overmaling bør undgås eller kun foretages i samråd med fugelieferandøren.

Ansvarsforhold.

I mangelfhjælperperioden og ansvars- eller garantiperioden skal reparationer og udskiftninger udføres af den samme entreprenør, som har udført fugen, da entreprenørens forpligtelser ellers bortfalder.

Venusvej 8A
8700 Horsens

Tel. +45 40 35 05 45

info@arosfugeteknik.dk
www.arosfugeteknik.dk

CVR DK 25 34 46 69